



## Micro Modal, AirJet

### SwissModal Micro - 100 % Micro Modal: Garnrichtwerte für Konen

Garnnummer			Zugfestigkeit (5000mm/min.) *		Dehnung *	Egalität **	Imperfektionen **			Haarigkeit **
Ne	Nm	CV%	cN/tex	CV%	D%	CV%	Dünn -50%	Dick +50%	Nissen +200%	H
30	50	0.8	21.2	7	8.4	10.9	0	2	8	3.6
40	68	0.8	19.4	8.5	8.4	12.1	1	4	9	3.9
50	85	0.8	18.5	10.5	7.2	13.6	15	12	15	3.6
60	100	0.8	17.2	11.7	6.7	14.6	40	30	35	3.4
70	120	0.8	17.4	12.6	7.1	16	110	60	100	2.7

aktualisiert: 08.05.2012

- \* gemessen mit Uster Tensorapid  
 \*\* gemessen mit Uster Tester 4

Hermann Bühler AG  
 Spinnerei  
 8482 Sennhof (Winterthur)  
 Schweiz  
 tel. +41/52/234 04 04  
 fax +41/52/234 04 94  
 e-mail: info@buhleryarn.com  
 internet: www.buhleryarn.com