

## 100 % gekämmte Extralangstapel-Baumwolle mit X-Static

### SwissCotton Silver - 100 % gekämmte Extralangstapel-Baumwolle mit X-Static®: Garnrichtwerte für Konen

XA: 95% ELS Baumwolle / 5% X-Static

XB: 90% ELS Baumwolle / 10% X-Static

| Garnnummer |     |     | Zugfestigkeit (5000mm/min.) * |     | Dehnung * | Egalität ** | Imperfektionen ** |           |              | Haarigkeit ** |
|------------|-----|-----|-------------------------------|-----|-----------|-------------|-------------------|-----------|--------------|---------------|
| Ne         | Nm  | CV% | cN/tex                        | CV% | D%        | CV%         | Dünn -50%         | Dick +50% | Nissen +200% | H             |
| 16 XA      | 28  | 0.8 | 23.8                          | 5.6 | 6.4       | 0.0         | 0                 | 0         | 0            | 6.6           |
| 16 XB      | 28  | 0.8 | 23.0                          | 5.8 | 6.4       | 0.0         | 0                 | 0         | 0            | 6.4           |
| 20 XA      | 34  | 0.8 | 24.4                          | 5.8 | 6.3       | 0.0         | 0                 | 0         | 0            | 5.4           |
| 20 XB      | 34  | 0.8 | 24.1                          | 6.2 | 6.3       | 0.0         | 0                 | 0         | 0            | 5.2           |
| 30 XA      | 50  | 0.9 | 23.8                          | 6.4 | 5.8       | 0.0         | 0                 | 0         | 0            | 4.7           |
| 30 XB      | 50  | 0.9 | 23.4                          | 6.7 | 5.8       | 0.0         | 0                 | 0         | 0            | 4.6           |
| 40 XA      | 68  | 0.9 | 22.3                          | 7.1 | 5.5       | 0.0         | 0                 | 0         | 0            | 4.6           |
| 40 XB      | 68  | 1.0 | 22.0                          | 7.2 | 5.5       | 0.0         | 0                 | 0         | 0            | 4.2           |
| 50 XA      | 85  | 1.0 | 22.2                          | 7.9 | 5.3       | 0.0         | 0                 | 0         | 0            | 4.1           |
| 60 XA      | 100 | 1.0 | 20.5                          | 8.0 | 5.2       | 0.0         | 0                 | 0         | 0            | 4.1           |
| 60 XB      | 100 | 1.0 | 19.8                          | 8.2 | 4.8       | 0.0         | 0                 | 0         | 0            | 3.9           |

aktualisiert: 3.1.11

\* gemessen mit Uster Tensorapid

\*\* gemessen mit Uster Tester 4

Hermann Bühler AG

Spinnerei

8482 Sennhof (Winterthur)

Schweiz

tel. +41/52/234 04 04

fax +41/52/234 04 94

e-mail: [info@buhleryarn.com](mailto:info@buhleryarn.com)

internet: [www.buhleryarn.com](http://www.buhleryarn.com)