

*Lo mejor de dos
fibras naturales*



Una lujosa mezcla para innovar y crear

| | |
|-------------------|--|
| Rango de títulos | Ne 30 – 100 (Nm 50 – 170) |
| Sistema de hilado | peinado, de anillo o Royal-Spun |
| Materia prima | 50% Lenzing Micro Modal (1.0 dtex), longitud de la fibra 40 mm 50% peinado, fibra extra larga de algodón, longitud de fibra 34 – 38 mm |
| Origen | Suiza |

Aplicaciones típicas

- Ropa interior y lencería fina
- Ropa sport y casual
- Alta calidad de tela para blusas y camisas
- Calcetines
- Sábanas y telas de bajo riesgo (tela para colchones)

El SwissBlend ModalCotton™ se distingue por

- Un tacto suave y sedoso
- Brillo excepcional
- Alta absorción de agua
- Excelente estabilidad dimensional

Certificados de calidad

- Modal Micro®
- Supima® Blends
- Oeko-Tex Standard 100 plus

El SwissBlend Modal™ Cotton combina las propiedades del Lenzing Micro Modal y del algodón peinado de fibras extra largas. El Micro Modal, hecho de madera del Haya Europeo, y el algodón peinado de fibra extra larga hacen una combinación perfecta para una apariencia lujosa y una comodidad extraordinaria.

Las telas hechas con el SwissBlend ModalCotton™ se distinguen por un tacto sedoso y suave que permanece inalterable después de muchas lavadas. Debido a su alta estabilidad dimensional en forma seca y mojada, la tela de SwissBlend ModalCotton de Buhler es una opción ideal cuando la calidad es lo más importante.

El nuevo procedimiento de hilatura Royal hace posible una optimización de las características del Pilling, las cuales garantizan una pilosidad mínima y un excelente ligamento de las fibras.

Buhler Quality Yarns Corp.
1881 Athens Hwy/PO BOX 506
Jefferson, GA 30549
USA

Phone: (706) 367 9834
Fax: (706) 367 9837
e-mail: sales@buhler yarns.com
internet: www.buhler yarns.com

B.Buhler Quality
Yarns Corp.